

# FC MMA LINE

## Trafik Yol Çizgi Boyası

### ÜRÜN TANIMI

**FC MMA LINE**, Polimetilmetakrilat esaslı, iki komponentli yol çizgi boyasıdır.

### KULLANILDIĞI YERLER

- Fabrika üretim ve depolama alanlarında,
- Oto servis ve bakım istasyonlarında,
- Otoyollarda trafik hatlarının belirlenmesinde yol çizgi boyası olarak kullanılır.

### AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- Aşınma ve kimyasal dayanımları yüksektir.

### DAYANIKLILIK

Seyreltik asitlere, seyreltik ve konsantre alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, tatlı su ve deniz suyuna, dayanıklıdır.

### TEKNİK BİLGİLER

FC MMA LINE	
RENK	Trafik sarısı ve beyaz
Karışım Yoğunluğu (20°C)	1,80 gr/cm <sup>3</sup>
Katı Madde İçeriği	Ağırlıkça %84
Uygulama Sıcaklığı	Minimum +10°C
Yüzeysel kuruma (20°C)	30 dakika
Tam kuruma (20°C)	2-3 saat

### UYGULAMA PROSEDÜRÜ

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır. Eski beton ve çimento siva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4'lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve su jeti ile yıkanır, durulanır. Yüzey, endüstriyel vakum makinesi ile kurulanır. Seçilen astar uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

#### UYGULAMA

FC MMA LINE uygulama kıvamındadır. Sertleştirici granülleri BP-01 20 kg boyaya 200 gram ilave edildikten sonra 2-3 dakika karıştırılıp zemine 30 dk.içinde uygulanmalıdır. Arzu edildiği takdirde özel cam kürecikleri uygulamadan 10 dakika sonra üzerine serpilerek reflektif etki sağlanır.

#### UYGULAMA METODLARI

Testere dişli mala veya özel aparatı ile uygulanır.

#### SARFIYAT

Teorik olarak, **tek katta 1 mm kalınlıkta 1,8 kg/m<sup>2</sup>** yüzey boyanabilir.

**FIRINCIOĞLU**

İnşaat ve Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Bağdat Caddesi No: 144 İhya Apt. B Blok K:3 D:10 Küçüköyü - Maltepe / İstanbul

+90 (216) 366 02 40 info@firincioglu.com

www.firincioglu.com



## AMBALAJ

20 kg'lık teneke kova .

## DEPOLAMA

Açılmamış orijinal kilitli ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda ve dondan korunarak depolanmalıdır.

## RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında 10-35°C sıcaklıklarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında, İş ve İşçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu, gözlük, maske, eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Teması halinde bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması halinde acil doktora başvurulmalıdır. Uygulama mutlaka havalandırılmış ortamlarda yapılmalı, uygulamacı firma bu konuda tüm önlemleri almalıdır. Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemelerinin ürünlerle teması kesinlikle önlenmelidir. Kimyasallara alerjisi olan işçi kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Ayrıntılı Bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

## SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metotları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

**FIRINCIOĞLU**

İnşaat ve Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Bağdat Caddesi No: 144 İhya Apt. B Blok K:3 D:10 Küçükyalı - Maltepe / İstanbul

+90 (216) 366 02 40 info@firincioglu.com

www.firincioglu.com

